

SCHEDA TECNICA



Foglio in polietilene P.E. con funzione di barriera umidità da installare al di sotto del pannello isolante.



Confezione	Codice
a misura	1901100
100 m ²	1901250

Caratteristica	Norma	Valore		U.M.	Tolleranza
		1901100	1901250		
Larghezza		400	200	cm	± 3 %
Lunghezza		100	50	m	± 1.5 %
Spessore	ISO 4593-93	180		μ	± 10 %
Densità	ASTM D 1505	0,923		g/cm ³	± 0.005 %
Temperatura di rammollimento	ASTM D 1525	103		°C	
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (MU)	EN 12086	89900		μ	

