RIPARTITORE DI CARICO TECH

SCHEDA TECNICA

Lastra in fibra sintetica laminata ad altissima resistenza meccanica con capacità di attenuazione del rumore da calpestio. Classe reazione al fuoco E secondo EN 13501.

Misure (mm)	Codice
1000x600x4	1202110

Caratteristica	Valore	U.M.	Norma
Dimensioni	1000x600	mm	
Spessore	4	mm	
Peso	2,8	kg/m^2	
Valore di miglioramento del ponte di rottura	1,41	mm	
Abbattimento dell'impatto sonoro (approssimativamente posato su pavimento nudo)	13	dB	DIN EN ISO 140-8
Abbattimento dell'impatto sonoro – malta per ceramica (posato su pavimento nudo conglutinato con malta per ceramica C2, piastrelle di rivestimento superficiale conglutinate con malta C2)	10	dB	DIN EN ISO 140-8
Abbattimento dell'impatto sonoro – agente per parquet (posato su pavimento nudo conglutinato con adesivo ibrido per parquet, parquet di rivestimento in legno 10 mm conglutinato con adesivo ibrido per parquet)	13	dB	DIN EN ISO 140-8
Abbattimento dell'impatto sonoro – agente per PVC (posato su pavimento nudo conglutinato con adesivo per pvc, rivestimento superficiale con pvc 2 mm conglutinato con adesivo per pvc)	11	dB	DIN EN ISO 140-8
Conducibilità termica	0,0954	W / mK	DIN EN 12667
Resistenza alla trasmissione del calore	0,042	m^{2}K / W	DIN EN 12667
Trasmittanza termica U	23,81	W / m^{2}K	DIN EN 12667
Coefficiente di dilatazione termica	30	µm / m	
Resistenza alla compressione con deformazione 10%	590	kN / m^2	DIN EN 826
Modulo di elasticità	699	MN / m^2	DIN 53457
Permeabilità al vapore	21,2	g / (m^2 x d)	
Classe di comportamento al fuoco secondo	E		DIN EN 13501-1 2007
Classe di comportamento al fuoco secondo	B2		DIN 4102
Prodotto PLUS con emissione molto bassa	Secondo criteri GEV, PB No.: 401435-01		
Smaltimento: Residui e ritagli devono essere smaltiti come rifiuto speciale			

RDZ S.p.A. V.le Trento, 101 - 33077 SACILE (PN) - Italy
Tel. +39 0434.787511 Fax +39 0434.787522
info@rdz.it www.rdz.it

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =

CLICK I SCAN
qr.rdz.it/?qr=P268